CYBER TECH
Restoratives

Eccezionale lucidabilità
Massima resistenza all'abrasione
Eccellente effetto blending

CyberTech
NANOCOMPOSITE 2

Siringhe/Capsule

Distributore esclusivo per l'Italia

dental trey

CYBER TECH

Restoratives

CYBERTECH NANOCOMPOSITE 2 (Siringhe/Capsule)

Matrice resinosa con formula ad alta coesione molecolare

CARATTERISTICHE

Maneggevolezza superiore
Modellabile e non appiccicoso alla temperatura del cavo orale

Resistenza superiore
Eccellente resistenza all'abrasione e minore contrazione da polimerizzazione per un'otturazione più duratura

Blending superiore
- Molteplici tonalità Vita® per un eccellente effetto ottico*
- Eccezionale lucidatura in tempi brevi

MODALITÀ D'USO

Detergere il dente da trattare e quelli adiacenti. Asciugare l'area di lavoro e selezionare il colore. Preparare la cavità, incluso un eventuale liner protettivo, seguendo poi l'usuale protocollo operativo di mordenzatura/adesione. Applicare NanoComposite 2 con incrementi di 2 mm. Fotopolimerizzare, rifinire con strumenti diamantati e procedere alla lucidatura.

Spessore massimo/tempi di polimerizzazione
Spessore massimo (incrementi).....2 mm
≥800 mW/cm2 .....20 sec
≥1,600 mW/cm2 .....10 sec

*Vita è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen – D

CLASSI	Restauri diretti di I, II, II, IV e V classe
USI	Riparazioni di restauri in ceramica e/o composito Strato occlusale nella tecnica sandwich
CONFORMITÀ	ISO 4049
RIEMPITIVO INORGANICO	Dimensioni delle nano-particelle: 0.04-2.9 µm Contenuto in volume: 58% Contenuto in peso: 77%

CYBERTECH NANOCOMPOSITE 2

SIRINGHE 4g				CAPSULE 20 x 0,25g			
Smalto		*Dentina*		*Smalto*		*Dentina*	
A1	10058317	A2	10058319	A1	10058308	A2	10058310
A2	10058318	A3	10058322	A2	10058309	A3	10058313
A3	10058321			A3	10058312		
A3.5	10058316			A3.5	10058307		
B2	10058320			B2	10058311		
B3	10058315			B3	10058306		
D3	10058323			D3	10058314		

dental trey
Distributore esclusivo: Dental Trey srl Via Partisani, 3 - 47016 Fiumana - Predappio (FC)
T +39 0543 929111, F +39 0543 940659 - www.dentaltrey.it - commerciale@dentaltrey.it